

DX



Yleislattiatasoite

0,5 - 20 mm kerrospaksuuksille

OMINAISUUDET

- **itsetasoittuva ja pumppulevitteinen**
- **halkeilematon**
- **suuri lujuus**

KÄYTTÖALUE

Erittäin vähäpäästöinen lattiatasoite rakennusmääräykset täyttäväksi alustaksi lattiapinnoitteille. Thomsit DX soveltuu mm. laasti-, betoni-, tiili-, laatta-, luonnonkivi- ja Terrazzopinnoille. Soveltuu myös vanhoille pohjamateriaaleille, joissa on hyvin kiinni pysyviä, veden kestäviä liimajäänteitä.

Soveltuu käytettäväksi elastisten Thomsit-liimojen kanssa osana pohjustusjärjestelmää parkettilattioille. Käytetään ainoastaan kuivissa sisälattioissa. Älä käytä Thomsit DX:ää laastina tai kodinhuoltotilojen lattioissa.

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan on oltava rakenteeltaan ehjä, tasainen, kestävä ts. puristus- ja venymälujuudeltaan riittävä, pysyvästi kuiva, eikä alustalla saa olla sementtiliimaa, pölyä, pintakäsittelyjä tai epäpuhtauksia, jotka heikentävät kiinnittymistä. Poista sementtilattioista tarvittaessa mekaanisesti vanha pintakerros soveltuvalla koneella. Hio (16 karkeus) kalsiumsulfaattilaastit huolellisesti pois ja imuroi. Puhdista perusteellisesti imemättömät, sileät alustamateriaalit, kuten keraamitiilet tai lattialaatat ja hio pinta. Pohjusta pinta suosituksen mukaisella Thomsit-primerilla ennen tasoitteen levittämistä.

Alustan on vastattava ominaisuuksiltaan kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, esim. BS CP 5235 & 8204, ATV DIN 18365 'Floor Installation'.

KÄYTTÖOHJE

Kaada 6,5 litraa puhdasta vettä sekoitusastiaan ja sekoita soveltuvalla sekoittimella (Thomsit TE 162 Exaquir) n. 600 r/min nopeudella 2 minuuttia 25 kg Thomsit DX:ää paakuttomaksi massaksi. Levitä tasoite halutun paksuiseksi kerrokseksi joko lattiamassatasoittimella tai lastalla. Asfaltille tai imukyvyttömälle alustalle levitettävän tasoitteen kerrospaksuuden on oltava vähintään 2 mm; asfaltilla tasoitepaksuus saa olla enintään 5 mm. Sekoita 10 - 20 mm paksuisiin tasoitteisiin 30 % polttokuivattua kvartsihiekkää (0 - 2 mm).

HUOMAUTUKSIA:

- Suojaa vasta levitetty pinta suoralta auringonvalolta ja vedolta
- Älä sekoita muihin tasoitemateriaaleihin
- Sulje avattu säkki tiiviisti ja käytä loppuun nopeasti.
- Älä käytä tuotetta märkä- tai ulkotiloissa

Käytetään huoneenlämmössä 15 - 25 °C ja alle 75 % suhteellisessa kosteudessa.



Kiinnitä huomiota erityisesti:

- Thomsit DX:n käyttöturvallisuustiedotteeseen.
- Asiaankuuluviin alan työmenetelmäohjeisiin ja turvallisuusmääräyksiin.
- Lattiapinnoitteen valmistajan tuotteelleen esittämiin käyttö- ja asennusohjeisiin.


TEKNISET TIEDOT

Toimitustila	pulveri
Väri	harmaa
Irtotiheys	n. 1,3 kg/l
Riittoisuus	n. 1,5 kg/m ² kerrospaksuudella 1 mm
Kovettuminen alkaa (EN 196)	40 - 70 minuutissa
Täysin kovettunut (EN 196)	50 - 90 minuutissa
Kävelynkestävä	n. 2 tuntia
Pinnoitusvalmis	n. 24 tuntia
Varastointi	6 kuukautta, viileässä ja kuivassa
Pakkauskoot	25 kg paperisäkki



Yllä esitetyt ajat perustuvat normaaleihin ilmasto-olosuhteisiin (23 °C / 50 % suhteellinen kosteus), muissa olosuhteissa kovettumis- ja kuivumisajat voivat olla pidempiä tai lyhyempiä.

JÄTEHUOLTO

Tuoteylimäärää ei saa kaataa vesistöihin, viemäriin tai maaperään. Kierrätä tyhjät (tuotejäämistä puhtaat) pakkaukset. Saat neuvonnastamme asianmukaisen Euroopan jäteluettelon (EAK) mukaisen tuotteen jätetunnuksen.



Pumpattavissa

Tasoitteen
lastalevitysNoudata
tuoteturvallisuustie-
dotteen määräyksiäSoveltuu
lattialämmitykselleSoveltuu
huonekalupyörien
alustaksiDoctor blade-
tekniikka

Annetut tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja tehtyihin soveltuvuuskokeisiin. Rakennuskohde- tai käyttötekniiset olosuhteet voivat poiketa tässä tuotetiedotteessa esitetyistä, joten tuotteidemme oikeanlainen käyttö ja halutunlaisten tulosten saavuttaminen eivät ole vastuullamme. Tarpeen mukaan käyttäjän on tehtävä tapauskohtaiset kokeet tuotteen soveltuvuuden ja riittävien ominaisuuksien takaamiseksi.

Tämän tuotetiedotteen tai annetut suulliset ohjeet eivät anna perusteita oikeudelliseen vastuuseen, jollei kyseessä todistettavasti ole edustajamme tahallinen teko tai karkea laiminlyönti.

Tämä tuotetiedote korvaa kaikkien ko. tuotteen aiempien vastaavien tuotetiedotteiden sisällön.

Henkel Norden Oy

Äyritie 12 A

01510 Vantaa

Puhelin: + (0)201 22 311

Faksi: + (0)201 22 3541

TUOTETURVALLISUUS

Thomsit DX sisältää sementtiä ja reagoi veden kanssa voimakkaan emäksisesti. Suojaa iho ja silmät altistukselta. Ota yhteys lääkäriin, jos Thomsit DX:ää joutuu silmiisi. Tuotteesta ympäröivään ilmaan keskipitkän tai pitkän ajan kuluessa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus on olematon.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.

GISCODE	ZP 1 vähäkromaattinen TRGS 613 muk.)
Ecode	EC1 (erittäin vähäpäästöinen GEV muk.)

