

# XXL



Verpackungsfarbe, die mit dem EMICODE ECI als „sehr emissionsarm“ gekennzeichnet sind, bietet größtmögliche Sicherheit vor Schadstoffausgasen.  
\* EMICODE ECI ist ein Zeichen für die Einhaltung der EMICODE ECI 1000- und ECI 2000-Normen.

## Premium-tasoite

0,5 -20 mm kertakerrospaksuuksille

### OMINAISUUDET

- Erittäin hyvin juoksevaa ja helposti pumpattavaa
- Erittäin sileä pinta, jonka ansiosta vaatii ohuemman liimakerroksen; parempi liiman riittoisuus
- Hyvä lujuus
- Kestää hyvin leikkausvoimia parketin alla

### KÄYTTÖALUE

Erittäin vähäpäästöinen tasoite lattiapinnoitteiden ja parkettien määräystenmukaisen alustan valmistukseen. Thomsit XXL soveltuu tasoitteeksi:

- rappauspinnoille
- betonille
- laatta- ja levypinnoille
- luonnonkivi- ja Terrazzo-pinnoille
- vanhoille lattiapinnoille, joiden liimajäänteet ovat hyvin kiinni ja vedenkestävät. Soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Älä käytä Thomsit XXL:ää rappauksiin.

### ALUSTAN VALMISTELU

Pohjan on täytettävä standardin ATV DIN 18 365 "Lattiapinnoitteet" tai ATV DIN 18 356 "Parketit" vaatimukset. Pinnan on oltava puhdas, halkeilematon, kiinteä, kuiva ja puhdistettu tartuntaa heikentävistä pintakerroksista. Poista sementtipohjalta pintajäänteet soveltuvalla mekaanisella käsittelyllä. Hio kalsiumsulfaattirappauspinnat (hiontaraekoko 16) ja poista hiontapöly imuroimalla. Puhdista tiiviit, sileät alustat (esim. keraamilaatat ja -levyt) Thomsit PRO 40:llä ja hio pinta. Käytä ko. alustatyyppille suositeltua Thomsit pohjustetta tasoitteen alla.



### KÄYTTÖOHJE

Kaada puhtaaseen sekoitusastiaan 6,5 -7,0 l kirkasta vettä ja sekoita 25 kg Thomsit XXL:ää soveltuvalla sekoittimella n. 600 r/min / 2 min tasaiseksi massaksi. Tasoita sileällä tai sopivalla hammastuksella varustetulla lastalla. Valuasvaltti- ja muut imemättömät mineraalipohjapinnat on peitettävä vähintään 2 mm tasoitekerroksella; älä kuitenkaan pinnoita valuasvalttialustaa yli 5 mm kerroksella. Kerrospaksuuksilla 10 -20 mm tasoitteeneseen voidaan sekoittaa 30 % kuivaa, raekooltaan 0 -2 mm kvartsihiekkää.

## TÄRKEITÄ LISÄTIETOJA

- Suojaa märkä tasoitepinta suoralta auringonvalolta ja vedolta.
- Älä sekoita muiden tasoitteiden kanssa.
- Sulje avattu pakkaus tiiviisti ja käytä avattu pakkaus pikaisesti loppuun. Älä käytä ulko- tai märkätiloissa.
- Älä käytä rappauksena tai lattiapinnoitteena. Parhaat tasoitteen levitysolosuhteet ovat huoneenlämpötila 15 - 25 °C ja 75 % suhteellinen ilmankosteus.

## TUOTETURVALLISUUS

Thomsit XXL sisältää sementtiä ja reagoi emäksisesti veden kanssa, joten suojaa iho ja silmät. Huuhtelee roiskeet runsaalla vedellä. Roiskeet silmiin vaativat lääkärisäkäynnin. Haihtuvien orgaanisten kemikaalien (VOC) lyhyen tai pitkänajan päästöjen konsentraatio ympäröivään ilmaan on merkityksetön.

### Tarkoitettu ammattikäyttöön.

GISCODE	ZP 1 (vähäkromaattinen TRGS 613:n mukaan)
EMICODE	EC 1 (GEV: Erittäin vähäiset päästöt)

## TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	pulveri
Väri	harmaa
Irtotiheys	n. 1,3 kg/l
Riittoisuus (1 mm kerrospaksuudella)	n. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Kovettuminen alkaa (DIN EN 196)	50 -80 min
Kovettuminen päättyy(DIN EN 196)	60 -90 min
Kävelynkestävä	n. 24 h jälkeen
Pinnoitettavissa	(10 mm kerrospaksuuteen asti) n. 24 h jälkeen (20 mm kerrospaksuuteen asti) n. 48 h jälkeen
Parkettivalmis	(5 mm kerrospaksuuteen asti) n. 24 h jälkeen (5-20 mm kerrospaksuudella)n. 48 h jälkeen
Varastoitavuus (kuivassa ja viileässä)	6 kuukautta
Toimituspakkaus	25 kg paperisäkki

Ym. tiedot ovat voimassa normaaliolosuhteissa (+23 °C ja 50 % suhteellinen kosteus), muissa olosuhteissa kovettuminen tai kuivuminen saattaa nopeutua tai hidastua.

## JÄTEHUOLTO

Älä kaada tuoteylimäärää vesistöön, viemäriin tai maaperään. Kierrätä tyhjä toimituspakkaukset (kuivina ja puhdistettuina). Toimitamme pyynnöstä tuotteen Euroopan Jäteluettelon (EAK) mukaisen jätetunnuksen.



Soveltuu pumpun käyttöön



Soveltuu lattialämmityksille



Huolehdittava käyttäjien varoittamisesta ja suojaamisesta



Soveltuu huonekalupyörien alustaksi (asianmukaisella pinnoitteella)



Soveltuu lastalevitettäväksi tasoitteeksi

Tässä tuotetiedotteessa annetut tiedot ovat yleisluonteisia eivätkä ole tarkoitettuja edustamaan mitään tiettyä alusta-, projekti- tai tuotejärjestelmätyyppiä. Annetut tiedot perustuvat käytännön kokemuksiimme sekä jatkuvaan ja huolelliseen tuotekehitykseen. Rakennuskohde tai käyttötekniiset olosuhteet vaikuttavat tuotteemme ominaisuuksiin, joiden optimaalisen saavuttamisen ratkaisevat käyttäjän ammattimaiset, ohjeiden ja standardien mukaiset työtavat. Näiden ja näin ollen halutunlaisten tulosten saavuttaminen ei ole vallassamme. Tämän tuotetiedotteen tai annetut suulliset ohjeet eivät anna perusteita oikeudelliseen vastuuseen.

Tämä tuotetiedote korvaa kaikkien ko. tuotteen vastaavien aikaisempien tuotetiedotteiden sisällön.

Henkel Norden Oy  
Äyritie 12 A  
01510 Vantaa  
Puh: + (0) 201 22 311  
Faksi: + (0) 201 22 3541